



# Die logging van moeilik reduseerbare kopererts: Die industriële toepaslikheid van 'n preoksidasiestap

**Author:**Ryno van der Merwe<sup>1</sup>**Affiliation:**

<sup>1</sup>Department of Chemistry and Metallurgical Engineering, Tshwane University of Technology, South Africa

**Correspondence to:**

Ryno van der Merwe

**Email:**

Ryno.vanderMerwe@necsa.co.za

**Postal address:**

Department of Chemistry and Metallurgical Engineering, Tshwane University of Technology, Private Bag X680, Pretoria 0001, South Africa

**How to cite this abstract:**

Van der Merwe, R., 2013, 'Die logging van moeilik reduseerbare kopererts: Die industriële toepaslikheid van 'n preoksidasiestap', *Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie* 32(1), Art #424, 1 page. <http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v32i1.424>

**Note:**

This abstract was presented at the 'Studentesimposium in die Naturwetenskappe 2011', presented under the protection of the *Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns*. The symposium was held at the University of South Africa on 27–28 October 2011.

**Copyright:**

© 2013. The Authors.  
Licensee: AOSIS  
OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

**Read online:**

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

**Leaching of copper refractory ore: Industrial application of a preoxidation stage.** The use of a novel preoxidation method has been found to enhance the leaching of copper refractory ore in a continuous pilot plant setup. For the method to be incorporated into the processing flow sheet, the impact of high slurry density and temperature on preoxidation is established.

Moeilik reduseerbare kopererts (MRKE) is 'n mikabelaide erts afkomstig van die Nchanga-oopgroefmyn in Zambië wat aan Konkola Copper Mines (KCM) behoort. Die koperinhoud van die erts is tussen 0.98% en 1.20%, wat op sigself as hoog beskou kan word, en is ekonomies ontginbaar. Tog word die erts nie geprosesseer nie, en tans word meer as 150 miljoen ton van die erts wat reeds ontgin is, in hope gestoor. Dit kan toegeskryf word aan die komplekse mineralogie van die erts wat koperherwinning beperk as gevolg van die onoplosbaarheid van die kopererts by atmosferiese loggingstoestande. Verder word die erts geassosieer met hoë gangsteensuurverbruik (GSV) en 'n relatief hoë inhoud van elemente soos mangaan en yster, wat skadelike gevolge tydens latere suiweringsprosesse het.

'n Onlangse studie het getoon dat koperekstraksie uit MRKE wel ekonomies haalbaar gemaak kan word deur die implementering van 'n onlangs ontwikkelde voorafgaande oksidasie-eenheid (VOE) wat geïnkorporeer kan word by die logingsproses. Die eindresultate het getoon dat koperekstraksie byna verdubbel kan word (van 34% tot 65%) deur die MRKE deur middel van die VOE met suurstof te laat reageer en die geoksideerde kopererts vervolgens deur middel van 'n volhoubare loggingseenheid (SX-Canada) te loog. Deur spesifieke loggingstoestande in die VOE en loggingseenheid te optimaliseer, was dit selfs moontlik om die GSV tot 'n aanvaarbare waarde (tussen 16 kg/T en 30 kg/T) te verlaag en die ko-ekstraksie van yster en mangaan te onderdruk.

Die ekstraksie van koper uit MRKE by Nchanga vind volgens 'n hidrometallurgiese proses plaas. 'n Opvolgstudie was nodig om die toepaslikheid van die voorafgaande oksidasiemetode in die huidige proses te bepaal. Gedurende 'n tegniese besoek aan die myn in Augustus 2009 is daar vasgestel dat, ten einde die voorafgaande oksidasiemetode by die proses in te lyf, twee addisionele faktore vasgestel sal moet word, naamlik:

- Die effektiwiteit van die proses by hoë slykdighede (55% erts);
- Die uitwerking van hoër temperatuur ( $> 100^{\circ}\text{C}$ ) op die oplosbaarheid van die erts.

Impak van hierdie twee kondisies is gemeet teen die uitwerking daarvan op die koperherwinning, die loggingstempo, die swaelsuur en suurstof wat verbruik is, asook die ko-ekstraksie van mangaan en yster.

Daar is bevind dat, indien die temperatuur waarby MRKE-oksidasie plaasvind van  $60^{\circ}\text{C}$  tot  $107^{\circ}\text{C}$  verhoog word, die uiteindelik koperekstraksie met ongeveer 4% tot 4 ure en die loggingstempo van  $1.73 \times 10^{-6}$  mol/L-s tot  $6.82 \times 10^{-6}$  mol/L-s verhoog kan word. Tog is dit weens die addisionele verhittingskoste nie as prakties uitvoerbaar beskou nie. Die hoëdigtheidstoetse het onbesliste resultate opgelewer, omdat turbulente vloeい nie deur die VOE gehandhaaf kon word nie en oksidasie belemmer is. Uiteindelik is daar voorgestel dat dié tipe toets eerder op Nchanga se terrein herhaal moes word, waar voldoende erts beskikbaar is sodat 'n vloeitempo gehandhaaf sal kan word, wat turbulente vloeい sal bewerkstellig en genoegsame konkrete data sal oplewer.